

Mineral Deco

Paints Aqua Fix



Beschrijving

"MDP Aqua Fix" is een één component waterdicht en breuk werend membraan. "MDP Aqua Fix" is een op zichzelf staande elastische vloeistof verwerkt in een polymeer lijm. Deze revolutionaire mix maakt een makkelijke applicatie mogelijk terwijl het uitstekende scheur overbruggende en waterdichte capaciteiten biedt. Door waterafdichting en scheuroverbrugging kunt u binnen 3-4 uur na het aanbrengen van "MDP Aqua Fix" doorgaan met uw afwerking en herteld het bestaande scheuren in het oppervlak. "MDP Aqua Fix" geeft tot 400% rek en uitzetting en door de hechting heeft "MDP Aqua Fix" een lange levensduur.

Verbruik

Het verbruik van "MDP Aqua Fix" o.b.v. totale laagdikte is ongeveer:

- * Ondergronden met open poriën:
190-330 gr/m²
- * Ondergronden met gesloten poriën:
150-250 gr/m²

Verpakking

"MDP Aqua Fix" is verkrijgbaar in 4 verschillende hoeveelheden:

- * 2 liter (Alleen op aanvraag en apart overeengekomen)
- * 5 liter
- * 10 liter
- * 20 liter

Voordelen

- * Waterdicht
- * Scheuroverbruggend
- * Lange levensduur door sterke hechting
- * Tot 400% rek en uitzetting (breukwerend)

Opslag

"MDP Aqua Fix" is 24 maanden houdbaar, mits bewaard in de originele en ongeopende verpakking, in een droge, voetvrije ruimte met een temperatuur tussen 8°C en 35°C.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften omtrent transport, gebruik, opslag en afvoer van chemische producten, kunnen gebruikers de meest recente versie van de veiligheidsbladen raadplegen welke fysische, toxicologische en ecologische gegevens bevatten.

Voorzorgsmaatregelen

Test altijd eerst een klein gebied om het gemak van aanbrengen en de gewenste resultaten te bepalen. Maak gebruik van rubber handschoenen en eventueel een veiligheidsbril. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voordat u dit product gebruikt.

Installeer "MDP Aqua Fix" niet bij een temperatuur van lager dan 5°C en niet bij een temperatuur hoger dan 40°C.

Note / Disclaimer

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de hoogste mate van technologie die op dit moment bij ons bekend zijn. Daarom is bij het gebruik van onze producten aan te raden om onze voorschriften en adviezen, alsmede onze bijproducten en materialen door ons aangegeven, te gebruiken. Gebruikt u de producten altijd alleen waarvoor deze bedoeld zijn, dit om schade te voorkomen. Het gebruik van de producten ligt echter buiten onze controle en is daarvoor altijd ter uwer verantwoordelijkheid, u dient daartoe altijd de producten vooraf te

Mineral Deco

Paints Aqua Fix

testen voor de beoogde toepassing en doeleinden. De adviezen door ons gegeven zijn derhalve ook niet bindend en kan niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en (wettelijke) normen, als ook de erkende technische voorschriften moeten ten alle tijde worden nageleefd.

Gebbruik

"MDP Aqua Fix" kan op de volgende ondergronden gebruikt worden:

- * Beton
- * Hout
- * Multiplex
- * Steen
- * Buiten-/ binnen gevelbekleding

Zowel particulier, industrieel en commercieel gebruik mogelijk en toegestaan.

"MDP Aqua Fix" is zowel binnen als buiten toepasbaar, op wanden en vloeren.

Door de hoge hechtcracht van "MDP Aqua Fix" is het nagenoeg op alle ondergronden te gebruiken. "MDP Aqua Fix" is speciaal ontwikkeld voor gebruik op vloerverwarming, de ondergrond dient uiteraard te zijn aangebracht volgens de geldende normen.

Droogtijd tussen 2 lagen

Droogtijden worden beïnvloed door temperatuur en relatieve vochtigheid. De grafiek geeft richtwaarden weer, maar elk project moet afzonderlijk worden behandeld. De grafiek geeft de tijd weer die nodig is tussen de lagen bij de opgegeven temperatuur.

Uithardingstijd

De uithardingstijd wordt beïnvloed door temperatuur en vochtigheid. Bij slechts 10 graden zou een volledige uitharding bijvoorbeeld 10 dagen duren, in vergelijking met 32 graden zou het slechts 5 dagen duren om volledig uit te harden.

Technische Data

ANSI 118.10 - Breeksterkte (ASTM D751, Procedure B)	Geslaagd
ANSI 118.10 - Dimensionale stabiliteit (ASTM D1204)	Geslaagd
ANSI 118.10 - Afschuifsterkte 7 dagen (ASTM C482-9.8)	12 Bar / afzuigsterkte
ANSI 118.10 - 7 dagen wateronderdompelingsschuifsterkte	9 Bar
ANSI 118.10 - Afschuifsterkte 4 weken	16 Bar
ASTM E 96 - Waterdampdoorlaatbaarheid	1.52 (g/hr-m2)
ASTM E 96 - Waterdampdoorlaatbaarheid: permeabiliteit	0.135 (perm-in)
ISO 37 - Treksterkte (ASTM D412): Maximale spanning	27 Bar
ISO 37 - Treksterkte (ASTM D412): Ultieme rek	400%
Chemische type	Latex - crosslink Hybrid
Droogtijd	25-30 minuten bij 22°C