



MINERAL DECO
PAINTS

Technische gegevens
product, verbruik
en toepassingen

Mineral Deco Paints

Technische gegevens product,
verbruik en toepassingen

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

MDP heeft vele vloer- en wandafwerkingen in haar assortiment waarmee vele toepassingen mogelijk zijn. We hebben een eigen, uniek kleurengamma maar "custom made" kleuren zijn tevens mogelijk. Met de kant- en klare microcement kunnen ontzettend veel texturen gecreëerd worden.

MDP is een kant-en-klaar microcement systeem, welke toepasbaar is op wanden en vloeren (geen high-traffic vloeren). MDP heeft 3 verschillende varianten, de "L", de "M" en de "S". Deze varianten verschillen in korrelgrootte waarbij "L" de grofste en "S" de fijnste korrel is. De keuze van de korrel bepaalt voor een groot gedeelte de uitstraling van het product. Alle 3 de varianten zijn toepasbaar op nagenoeg alle ondergronden, maar uitsluitend voor interieur gebruik.

VERBRUIK

Het verbruik van MDP per variant, per laagdikte, is ongeveer:

* L = 1 kg/m²

* M = 0,7 kg/m²

* S = 0,3 kg/m²

VERPAKKINGEN

MDP is beschikbaar in 3 verschillende hoeveelheden: 20 KG, 10 KG en 5 KG (elk in de 3 verschillende korrelmaten L, M en S)



VOORDELEN

- Hoge slijtvastheid
- Waterdicht
- UV resistent
- Bacteriën en schimmels kunnen zich niet hechten
- Ademend
- Hoge mechanische weerstand
- 100% ecologisch product

OPSLAG

MDP is 12 maanden houdbaar, mits bewaard in de originele en ongeopende verpakking, in een droge, vorstvrije ruimte met een temperatuur tus-

sen de 8 °C en 37 °C. MDP in een goed geventileerde ruimte bewaren. MDP mag niet in direct contact komen met vocht en aangebroken verpakkingen. In originele en goed afgesloten verpakking bewaren. Afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren. Lege verpakkingen moeten worden afgevoerd volgens de wettelijke normen in het betreffende land. Niet blootstellen aan het milieu.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor veiligheidsvoorschriften transport, gebruik, opslag en afvoer van chemische producten, kunnen gebruikers de meest recente versie van de veiligheidsbladen raadplegen welke fysische, toxicologische en ecologische gegevens bevatten.

VOORZORGSMAATREGELEN

MDP bevat cement. Vermijd contact met huid en ogen en adem eventuele poederstof niet in. Maak gebruik van rubber handschoenen en veiligheidsbril. Buiten bereik van kinderen houden.

Installeer MDP niet bij een temperatuur lager dan 5 °C en niet bij een temperatuur hoger dan 30 °C.

NOTE/DISCLAIMER

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de hoogste mate van technologie op dit moment bij ons bekend. Daarom is bij het gebruik van onze producten aan te raden om onze voorschriften en adviezen, alsmede onze bijproducten en materialen door ons aangegeven, te gebruiken. Gebruikt u de producten altijd alleen waarvoor deze bedoeld zijn, dit om schade te voorkomen. Het gebruik van de producten ligt echter buiten onze controle en is daardoor altijd ter uwer verantwoordelijkheid, u dient daartoe altijd de producten vooraf te testen voor de beoogde toepassing en doeleinden. De adviezen door ons gegeven zijn derhalve ook niet bindend en kan niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en (wettelijke) normen, als ook de geldende technische voorschriften moeten te allen tijde worden nageleefd.

GEBRUIK

MDP is een kant-en-klaar microcement systeem welke toe te passen is op wanden en vloeren van a.o.:

- Woonkamers
- Kantoren
- Showrooms

Het is ook geschikt voor badkamers, keukenbladen en meubels welke gebruikt worden voor het interieur.

MDP heeft een hoge hechtkracht op nagenoeg alle ondergronden zoals tegels, beton, keramiek, terrazzo, hout, metaal enz. Ook te gebruiken in combinatie met vloerverwarming, mits de ondergrond is aangebracht volgens de geldende normen.

MDP steeds plaatsen op een egale, eenkleurige ondergrond. Indien er vlekken in de ondergrond aanwezig zijn raden we aan van eerst de AquaFix te plaatsen.

TECHNISCHE DATA

- * Type: Kant-en-klare pasta
- * Kleur: Witte pasta
- * Dichtheid Pasta: $\pm 1.300 - 1.400 \text{ kg/m}^3$
- * Dichtheid uitgehard: $\pm 1.750 - 2.000 \text{ kg/m}^2$
- * Open tijd na mixen: 1 – 4 hours
- * Kleuren: Verschillende kleuren, vraag uw leverancier naar de kleurstenen
- * Mechanische weerstand: EN 1015 – 11